

TECHNISCHE FICHE

ACRYL

Datum Herziening: 26/08/2025

Datum van uitgave: 16/03/16

Vibol acryl is een schimmelwerende verf, voor toepassing binnen en buiten. Kan verdund worden met water. Wegens haar schimmelwerende eigenschappen is Vibol acryl eveneens de verf bij uitstek voor keukens, badkamers, eetzaal, wasplaatsen, buitengevels... Uitermate geschikt voor gevelschildering en voor op staal mits behandeld met een geschikte primer.

FYSISCH GEDEGEVENEN

Type	100 % acryl dispersie
Uiterlijk	Satin & glanzend
Kleur	Volgens kleurenwaaier
Dichtheid	Ca. 1.4 kg/L
Vaste stof gehalte	Ca 40 vol%
Theoretisch rendement	8-10 m ² /L
Praktisch rendement (Afhankelijk van een aantal factoren, zoals objectvorm, profiel van de ondergrond, applicatiemethode en -omstandigheden en ervaring.)	Kwast/Roller: 85-90% van het theoretisch rendement Spuiten: 50-70% van het theoretisch rendement

DROOGTIJDEN

Stofdroog	20 min
Droog	2 uur
Kleefvrij	60 min
Overschilderbaar	
Minimum interval	4 uur
Maximum interval	Onbeperkt mits de ondergrond droog en schoon is.

Bij droogtijden zijn de laagdikten, ventilatie, temperatuur en relatieve vochtigheid sterk van invloed

Transport en montage: Gemakkelijk beschadigbaar bij dikke lagen.

APPLICATIE-INSTRUCTIES

Applicatievoorwaarden: Een minimum temperatuur van 5°C is vereist voor een goede doordroging.

Gedurende applicatie en verharding in gesloten of kleine ruimten is het nodig continu lucht te vervensen om de oplosmiddeldampen te verwijderen, dit i.v.m. droging, gezondheid en veiligheid.

Verwerking	Airless-Spray	Luchtspuit	Borstel/rol
Type verdunning	Water	Water	Water
Spuitopening	0.28-0.33 mm 0.011-0.013 inch	1.5 mm	
Spuitdruk	120-140 bar	2-3 bar	
Reiniging gereedschap	Water	Water	Water

ONDERGRONDCONDITIES

De onderlagen moeten droog en zuiver zijn, om een goede hechting te verzekeren.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in gesloten originele verpakking op een droge en koele plaats.

VERPAKKINGEN

1 L -2,5 L – 10 L

Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.