

TECHNISCHE FICHE

DECOR

Datum Herziening: 26/08/2025

Datum van uitgave: 06/09/17

Viboldecor is een verf voor binnenwerken op basis van styreen-acrylaat met inwendige weekmaker. Het is de ideale verf voor het schilderen van een grote reeks bouwmaterialen en interieurtoepassingen.

Viboldecor heeft uitzonderlijke eigenschappen wat dekkracht en duurzaamheid betreft.

FYSISCH GEGEVENS

Type	Styreen-acrylaat dispersie
Uiterlijk	Mat
Kleur	Volgens kleurenwaaier
Dichtheid	Ca. 1.4-1.5 kg/L
Vaste stofgehalte	Ca. 36 vol%
Theoretisch rendement	8-10 m ² /L
Praktisch rendement (afhankelijk van een aantal factoren, zoals objectvorm, profiel van de ondergrond, applicatiemethode en -omstandigheden en ervaring.)	Kwast/roller: 85-90 % van het theoretisch rendement Spuiten: 50-70% van het theoretisch rendement.

DROOGTIJDEN

Stofdroog	20 min
Droog	2 uur
Kleefvrij	60 min
Overschilderbaar	
Minimum interval	4 uur
Maximum interval	Onbeperkt mits de ondergrond droog en schoon is.

Bij droogtijden zijn de laagdikten, ventilatie, temperatuur en relatieve vochtigheid sterk van invloed

Transport en montage: gemakkelijk beschadigbaar bij dikke lagen.

APPLICATIE-INSTRUCTIES

Applicatievoorwaarden: Een minimum temperatuur van 5°C is vereist voor een goede doordroging.

Gedurende applicatie en verharding in gesloten of kleine ruimten is het nodig continu lucht te vervensen om de oplosmiddeldampen te verwijderen, dit i.v.m. droging, gezondheid en veiligheid.

Verwerking	Airless-Spray	Luchstspuit	Borstel/rol
Type verdunning	Water	Water	Water
Hoeveelheid verdunning	0-10 vol%	5-10 vol%	0-5 vol%
Spuitopening	0.28-0.33 mm 0.011-0.013 inch	1.5 mm	
Spuitdruk	120-140 bar	2-3 bar	
Reiniging gereedschap	Water	Water	Water

ONDERGRONDCONDITIES

De onderlagen moeten droog en zuiver zijn, om een goede hechting te verzekeren. Eventuele mossen en schimmels verwijderen.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in gesloten originele verpakking op een droge en koele plaats.

Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.