

TECHNISCHE FICHE

EP-FLOORSEALER

Datum herziening: 26/08/2025

Datum van uitgave: 30/06/16

Vibol®EP-Floorsealer is voor het optimaliseren van de hechting tussen o.a. beton, steen, board, staal, mortels en coatings. Epoxymortels aanbrengen in de nog klevende epoxy impregnatie voorstrijk.

FYSISCH GEDEGEVENEN

Type	Twee component epoxyimpregnatie met polyamide adduct verharder
Glansgraad	Blank (kleurloos)
Dichtheid (gemengd product)	Ca 1.0 kg/L
VOS (Vluchtige Organische Stoffen)	545 g/L
Vlampunt	>23°C

DROOGTIJDEN

	20°C	10°C
Kleefvrij	3 uur	6 uur
Droog	4 uur	8 uur

Bij de droogtijden zijn de temperatuur en relatieve vochtigheid sterk van invloed.

APPLICATIE-INSTRUCTIES

Mengverhouding:	Volume: basiscomponent-verharder 4/1
Menginstructies:	Basiscomponent en verharder zorgvuldig mengen. Na menging is de voorstrijk gebruiksklaar, niet verdunnen.
Inductietijd:	geen
Pot-life:	ca. 12 uren bij 20°C
Applicatievoorwaarden:	Gedurende verwerking moet de temperatuur boven 5°C zijn.
Verwerking:	Met de pistool, rol of borstel onverdund gebruiken.
Reiniging gereedschap	Verdunner Epoxy

ONDERGRONDCONDITIES

Ondergronden moeten droog en schoon zijn.

Beton en andere cementgebonden ondergronden vrij van slijk laagstof, vet, schimmels e.d.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in gesloten originele verpakking op een droge en koele plaats.

VERPAKKINGEN

1 L + 0,25 L 4 L + 1 L 16 L + 4 L

Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.